



Товароподемни (работни) въжета


Товароподемно въже, висока товароносимост, неподатливо на въртене PD D915 CZ
Ядро: стоманено (IWRC или WSC)
Усукване: Langs Lay
Посока на усукване: по желание - наляво или надясно
Плътност на външните нишки: отлична неподатливост на скъсване и изтъняване
Пожелание е гланцирано или галванизирани
Брой опорни жици във външните нишки: 105



Товароподемно въже, висока товаримост, неподатливо на въртене PD D1315 CZ
Ядро: стоманено (IWRC или WSC)
Усукване: Langs Lay
Посока на усукване: по желание - наляво или надясно
Плътност на външните нишки: отлична неподатливост на скъсване и изтъняване
Гланцирано
Брой опорни жици във външните нишки: 105



Товароподемно въже, висока товаримост, неподатливо на въртене PC Eurolift
Ядро: плътно стоманено ядро (IWRC или WSC)
Усукване: Langs Lay
Посока на усукване: по желание - наляво или надясно
Плътност на външните нишки: отлична неподатливост на скъсване и изтъняване
Гланцирано
Брой опорни жици във външните нишки: 126



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

<http://www.foxitsoftware.com> For evaluation only.

Високата скорост на движение на въжето заедно с все по-малките барабани на лебедки и все по-големите височини вдигат още повече въжените изисквания. Стоманеното въже трябва да е много гъвкаво, неподатливо на изтъняване, пречупване и пресукване.

За постигане на най-добри резултати при все по-големите височини и многопластовото навиване на барабана, препоръчваме употребата на плътното неподатливо на въртене въже Langs Lay. Напрежението при намотаване при модерните барабанчета е голямо.

Доказано е, че системата Langs Lay води до значително по-малко случаи на блокиране, което прави въжетата по-устойчиви на триене, износване и скъсване. Плътните нишки с гладка повърхност допринасят за този ефект.

размер на въжето ф мм	Маса относ. Kg/100m	Минимално разкъсващо усилие kN 1770
8,0	30,0	47,6
9,0	38,0	60,2
9,2	39,0	63,2
10,0	47,0	74,3
11,0	56,0	89,9
12,0	67,0	107,5
15,0	105,0	167,0
16,0	119,0	190,0
18,0	151,0	241,0
20,0	186,0	297,0
22,0	225,0	360,0
24,0	268,0	428,0
26,0	315,0	502,0

други размери могат да се предлагат при необходимост

размер на въжето ф мм	Маса относ. Kg/100m	Минимално разкъсващо усилие kN	
		1770	1960
22,0	248,0	406,0	451,0
24,0	294,0	481,0	534,0
26,0	339,0	554,0	616,0
28,0	398,0	652,0	725,0
30,0	452,0	740,0	822,0

други размери могат да се предлагат при необходимост

размер на въжето ф мм	Маса относ. Kg/100m	Минимално разкъсващо усилие kN	
		1770	1960
22,0	237,3	398,5	441,4
24,0	281,3	474,3	524,3
26,0	328,5	555,0	614,9
28,0	384,6	643,7	712,9
30,0	434,7	738,1	817,4

други размери могат да се предлагат при необходимост

**Товароподемно въже,
неподатливо на въртене
TK-Flex/TK-FlexV**

Ядро: стоманено (IWRC или WSC)

Усукване: Langs Lay

Посока на усукване:
пожелание - или наляво,
или надясно

TK-Flex:

Неуплътнени външни нишки
Галванизирани

Брой опорни жици във
външните нишки 14мм = 84



TK-FlexV:

Плътност на външните
нишки: отлична
неподатливост на скъсване и
изтъняване

Гланцирано

Брой опорни жици във
външните нишки 15мм = 204

TK-Flex до 14 мм



TK-FlexV над 14 мм

размер на въжето ф мм	Маса относ. Kg/100m	Минимално разкъсващо усилие kN 2160
7,2	21,0	42,0
8,0	27,0	56,0
9,0	34,0	68,5
10,0	42,6	86,0
11,0	51,0	104,0
12,0	60,8	124,5
13,0	70,9	145,0
14,0	85,7	175,0
15,0	94,0	190,0
16,0	108,1	220,0
18,0	136,1	275,0

други размери могат да се предлагат при необходимост



Внимание : Никога да не се използва с шарнирно съединение!
Евентуална повреда може да предизвика сериозни наранявания
или смърт!

**Товароподемно въже,
неподатливо на въртене
P502**


Ядро: стоманено ядро (IWRC или WSC)

Усукване: стандартно

Посока на усукване: надясно

Неуплътнени външни нишки
Галванизирани

Брой опорни жици във
външните нишки = 77



размер на въжето ф мм	Маса относ. Kg/100m	Минимално разкъсващо усилие kN 2160
6,0	14,9	29,1
6,7	18,3	37,0
7,0	20,0	40,4
7,5	22,2	44,9
8,0	26,9	54,8
9,0	31,9	64,9
10,0	40,7	82,0
10,5	44,4	88,4
11,0	51,2	101,0
12,0	57,4	114,8
13,0	69,2	142,0
14,0	81,9	165,0
16,0	111,0	223,0

други размери могат да се предлагат при необходимост



Внимание : Никога да не се използва с шарнирно съединение!
Евентуална повреда може да предизвика сериозни наранявания
или смърт